



ABETE



ZennaroLegnami



LEGGEREZZA E RESISTENZA

L'abete è un legno leggero e morbido, caratterizzato da una tonalità chiara che varia dal bianco al giallo pallido. Le sue caratteristiche principali includono una grana fine e uniforme, con anelli annuali distinti e spesso visibili. Noto per la sua leggerezza e la relativa facilità di lavorazione, l'abete è un legno popolare per l'utilizzo nel settore della falegnameria (porte e finestre, parti interne dei mobili), e dell'edilizia (telai, travi, travature e impiallaccature).



GRANA FINE E UNIFORME



TONALITÀ CHIARA



FACILITÀ DI LAVORAZIONE

LA NOSTRA PROPOSTA PER LA FALEGNAMERIA...

LAMELLARE PER SERRAMENTI

SEZ. MM	STRATI	
48x96	2	LI
72x86	3	LI - FJ
74x76	3	FJ
74x86	3	LI - FJ
74x96	3	LI - FJ
74x120	3	LI - FJ
84x76	3	FJ
84x86	3	LI - FJ
84x96	3	LI - FJ
84x 120	3	LI - FJ





**PRODOTTI
SELEZIONATI
ZENNARO
LEGNAMI!**



BOULES

SP. MM	QUALITÀ
30	0-I / 0-II
40	0-I / 0-II
50	0-I / 0-II
60	0-I / 0-II
65	0-I / 0-II
80	0-I / 0-II

TAVOLE REFILATE

SP. MM	QUALITÀ
25	NETTARELLO / II-IIB / III FAL.
30	NETTARELLO / II-IIB / III FAL.
40	NETTARELLO / II-IIB / III FAL.
50	NETTARELLO / II-IIB / III FAL.
60	NETTARELLO / II-IIB / III FAL.
65	II-IIB / III FAL.
80	II-IIB / III FAL.

... E PER L'EDILIZIA - CARPENTERIA!

TAVOLE PRISMATE

SEZ. MM	QUALITÀ
25X80/160	IIIC
25X100/120/150/200	IIIC
30X100/120/150/200	IIIC
40X150/180/200	IIIC
50X150/180/200	IIIC
50X240/250	IIIC
40X40/50/60/70	IIIC
50X50/60/70	IIIC
80X80/100	IIIC
100X100	IIIC

Ampia disponibilità di

**TRAVI LAMELLARI
TRAVI USO FIUME
SPIGOLATI
PERLINE
CASSEFORME**

ALTRI FORMATI DISPONIBILI SU RICHIESTA

LA NOSTRA SELEZIONE

La nostra pluriennale esperienza nel settore del legno e la conoscenza del mercato nazionale ci hanno consentito di mettere a punto un preciso ed efficiente sistema di selezione del prodotto, per creare assortimenti specifici che possano rispondere qualitativamente alle esigenze del mercato.

Il lavoro di selezione viene seguito da personale esperto e formato, attraverso l'utilizzo di un avanzato impianto industriale, che consente in tempi brevi di ottenere alti quantitativi di prodotto.



ACQUISTA SOLO LA QUALITÀ DI CUI HAI BISOGNO



RIDUCI GLI SCARTI E OTTIMIZZA L'INVESTIMENTO

**0-I
BOULES**



NETTARELLO



II - IIB



III FAL



III PIALLA



III C



IMBALLO



LEGNO DI ABETE ROSSO



Famiglia

PINACEE



Nome scientifico

PICEA ABIES K.



Zona di Origine

**AUSTRIA
SLOVENIA
GERMANIA**

LAVORAZIONI

SEGAGIONE: agevole

ESSICCAZIONE: senza particolari problemi

UNIONE CON CHIODI E VITI: buona

INCOLLAGGIO: senza difficoltà (difficile su tasche di resina)

PIALLATURA: molto agevole

LAVORAZIONE: eccellente

DESCRIZIONE DEL LEGNO

COLORE DURAME: Giallo

COLORE ALBURNO: Giallo chiaro

TESSITURA: Media

FIBRATURA: dritta (raramente elicoidale)

DURAME DIFFERENZIATO: no

DURABILITÀ: medio-bassa

CLASSE DURABILITÀ NATURALE AI FUNGHI: 4

CLASSE IMPREGNABILITÀ: 3 (alburno) - 3-4 (durame)

MASSA VOLUMICA MEDIA FRESCO: 860 kg/mc*

MASSA VOLUMICA MEDIA SECCO: 450 kg/mc* (KD 12%)

RITIRO: medio

*1 kg/mc = 1 daN/mc

PROPRIETÀ MECCANICHE

RESISTENZA A COMPRESSIONE ASSIALE:

38 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE:

73 N/mm²

MODULO DI ELASTICITÀ:

15.000 N/mm²

RESISTENZA AL TAGLIO:

0,90 N/mm²

RESISTENZA A TRAZIONE:

9 N/mm²

LA NOSTRA OFFERTA

Zennaro Legnami propone segati e semilavorati di Abete per il settore della falegnameria e edilizia.

Offriamo consulenza tecnica, lavorazioni su misura e un servizio di consegna dedicato, per supportarvi nella realizzazione dei vostri progetti.



BOULES



MORALI



PROFILI LAMELLARI



TAVOLE



PERLINE



TRAVI LAMELLARI

Il materiale a richiesta può essere acquistato:

- Essiccato con una umidità che può variare dal 16 al 18% ca.
- Essiccato con grado di umidità su richiesta del cliente.



ZennaroLegnami



SEDE

Strada Statale Romea, 24
45014 Porto Viro (RO)
Tel. 0426 633908
info@zennarolegnami.com

FILIALE

Via Vasco Agosti, 3
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 272479
info.reggioemilia@zennarolegnami.com

www.zennarolegnami.com

